Revêtement Toitures - Terrasses LR 2000

- Supports secs ou légèrement humides
- Compatible avec les anciennes étanchéités bitume
- Film très souple même à basse température
- Sans primaire

MODE D'EMPLOI

Définition

- Revêtement souple à base de caoutchouc de synthèse en solution, pour la rénovation et la protection d'anciennes étanchéités. Rubson Toitures Terrasses Liquid Rubber LR 2000 ne contient ni bitume ni goudron.

Application

- Anciennes étanchéités bitumineuses ou asphalte
- Toitures (voûtes ou sheds) et terrasses non accessibles
- Couvertures en fibre-ciment et métalliques
- Chéneaux, gouttières, noues
- Murs extérieurs enterrés, arases, fondations.
- Compléments d'étanchéité pour cuves, réservoirs, bassins d'eau (non alimentaire).

Supports

- Feutre bitumineux, asphalte, métaux, maçonneries, chapes ciment, fibre-ciment, bois.

Nettoyage du matériel

- Essence, xylène, White Spirit.

Informations Complémentaires

Données techniques

Mise en OEUVRE

1. Préparation des fonds

- La mise en conformité et la préparation des supports neufs ou anciens devront respecter les DTU concernés et Règles de l'Art en vigueur.
- Les supports doivent être sains, propres et secs, une légère humidité superficielle est admissible.
- Feutres bitumineux: ouvrir les cloques et boursouflures en croix, soulever les parties décollées et laisser sécher. Nettoyer, enduire les zones dégagées avec le **Mastic Toitures Toits Terrasses** et recoller.
- Asphalte: chauffer les cloques et boursouflures pour les aplanir.
- Métaux: éliminer la corrosion et appliquer un traitement anti-rouille sur les surfaces corrodées
- Béton, chape et enduit-ciment: l'état de surface doit être semblable à celui d'un mortier de ciment taloché et ne pas présenter de désafleurement, ragréer si nécessaire.
- Béton neuf : neutraliser au préalable l'alcalinité du ciment avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à 20% puis rincer.
- Bois: poncer avec un abrasif et dépoussiérer.

2. Traitement des fissures et des joints

- Traiter les fissures, craquelures et joints de fractionnement avec le **Mastic Toitures Toits Terrasses**

Coloris	Noir, gris
Extrait sec	Environ 64% (noir) environ 53% (gris)
Masse volumique	Environ 1,19
Viscosité	Env. 14.000
(mPa s) gris **Viscosité**	Env. 9.000
(mPa s) noir **Indice**	environ 4
de thixotropie **Aspect en pot**	liquide
Aspect du film sec	lisse, mat, légèrement poissant
Epaisseur du film sec	0,3 mm pour 1 kg/m2

CONSOMMATION MOYENNE EN DEUX COUCHES :	
Métaux	0,8 kg/m²
plaque de fibreu-ciment, béton, bois, chapes et anciens revêtements d'étanchéité	1,2 kg/m²

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais.

Sécurité

Contient des solvants inflammables : ne pas fumer à l'ouverture des emballages, en cours d'application et de séchage.
Irritant. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. En vase clos, aérer, porter un masque respiratoire.

Observations

Contient des xylènes
Contient de l'ethyl-Benzène
Utiliser un matériel électrique réglementaire, alterner les applicateurs toutes les 20 min environ et consulter également les cahiers de notes documentaires n° 81 et 96 de l'INRS.

Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique.
Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de

- Renforcer fissures, craquelures, déchirures, cloques, boursouflures, décollements de lès, joints, angles ainsi que tous les points singuliers avec une bande de toile de verre (Glass-Cloth) noyée entre 2 couches épaisses de **Mastic Toitures Toits Terrasses**
- Laisser sécher (24 à 48 h.) avant d'appliquer Rubson Toitures Terrasses Liquid Rubber LR 2000.

3. Application

- Bien remuer avant l'emploi et appliquer 2 couches croisées espacées de 24 heures minimum. Par temps chaud, attendre 4 à 5 jours pour la pose de la 2eme couche et ne pas appliquer en plein soleil.

4. Matériel d'application

- Brosse ou rouleau mèche longue.

5. Finition et protection

- Un aspect "shingle" (granulats colorés) peut être obtenu par fixation de paillettes d'ardoise à la surface de Rubson Toitures Terrasses Liquid Rubber LR 2000.
- Pour ce faire, au fur et à mesure de l'application de la dernière couche de Rubson Toitures Terrasses Liquid Rubber LR 2000, saupoudrer les paillettes d'ardoise de façon à masquer totalement la surface.
- Laisser sécher 24 à 48 heures puis éliminer l'excès par un balayage léger.
- Cette finition assure un aspect esthétique et protège Rubson Toitures Terrasses Liquid Rubber LR 2000 du rayonnement ultra-violet (U.V.). Elle ne permet pas de rendre les surfaces circulables (même au trafic piétonnier).

travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations.
Le poseur doit adapter son travail aux conditions locales.
De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis de tiers.
En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais.
Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie.